

用钒作为基体改进剂对矿石中痕量镓、铟、铊的无火焰原子吸收测定

秦忠骏、吴增淑、杨胜初*、李其晃*

(中国地质科学院岩矿测试技术研究所)

近年来,随着原子吸收分析技术的发展,关于镓、铟、铊的测定已有不少报导,但在矿石样品中,在一次取样的条件下,连续测定这三个元素的方法还很少见。本文是将样品先经分解后,在5.5N的氢溴酸介质中利用乙酸丁酯进行萃取然后将有机试剂破坏后在2%硝酸介质中,利用基体改进技术可以定量测定矿石中低于0.0xppm级含量的镓、铟和铊。本文对地质矿产部地球化学八个标样的分析及标准回收试验的结果,令人满意。

镓、铟、铊的灵敏度分别为 5×10^{-12} 、 9×10^{-12} 、 9×10^{-12} 克/1%吸收。对0.1微克/毫升的镓及0.02微克/毫升的铟铊试验,其相对标准偏差分别为1.33%, 1.52%, 1.47%。

实验部分

一、仪器及试剂

1. 本实验是用PERKIN—ELMER 5000型原子吸收分光光度计, HGA—500型石墨炉, PRS—10数字打印机及AS—1、自动进样装置及上海电光厂生产的镓、铟、铊空心阴极灯选用热解石墨管。

2. 主要试剂

镓、铟、铊储备溶液的配制:称取光谱纯氯化镓0.1344克,氯化铟0.1209克,氯化铊0.1117克,分别置于150毫升烧杯中,用少量水润湿,加盐酸20毫升,于水浴上溶解,并蒸干,然后加入100毫升盐酸,分别冲至1000毫升容量瓶中,即为含镓、铟、铊100微克/毫升的10%盐酸溶液。

基体改进剂的配制:称取优级纯偏钒酸

铵1.15克于150毫升烧杯中,加入适量水,在电热板上温热,使其溶解,然后冲至100毫升容量瓶中,用水稀释至刻度摇匀,备用。此溶液为含钒5毫克/毫升。

二、实验条件

1. 介质的选定

镓、铟、铊的氯化物沸点均较低,所以当选用盐酸介质时,很容易在灰化阶段损失以致得到一个偏低的结果,为此我们选用硝酸介质进行测定,就硝酸的浓度进行了试验,所用镓的浓度为0.01微克/毫升铟、铊的浓度为0.02微克/毫升(以后的试验均是此浓度)

由实验表明,选用2%硝酸介质为宜。

镓、铟、铊与干扰物质的分离,文献^[1]介绍镍的存在对镓的测定具有增感作用,并能消除干扰。本文发现镍对铊的测定未见增感,而镍的次灵敏线与铟的波长正好重合。当在2%硝酸介质中含有每毫升/毫克钒时,大大地提高了测定灵敏度(在热解管中),为此我们选用钒作为基体改进剂,达到了在一份溶液中同时测定镓、铟、铊的目的。钒的用量在0.5—2.0毫克钒/毫升增感为一恒值。

2. 仪器条件的选定

在2%硝酸介质中,对普通管和热解管分别进行了试验

i) 灰化曲线 在原子化阶段停气并0秒升温条件下,在两种石墨管中分别作了加钒和不加钒的灰化曲线。普通石墨管的灰化

* 武汉地院1981年毕业生

情况说明了在加钒后灰化温度700—1200℃时其吸收值基本是一个恒值。热解石墨管的灰化情况,加钒后灰化温度900—1600℃时其吸收值基本是恒值。铊灰化温度明显地后延,而镓、铟由于灵敏度较低,所以不易看出后延的现象。

ii) 原子化曲线 在含1毫克钒/毫升的介质中,固定灰化温度并原子化阶段停气时,分别作两种管子的1秒升温及0秒升温的原子化曲线(图1,2)。可是,镓、铟的0秒升温从2300—3000℃时,其吸收值为一恒值而铊的1秒升温似乎更好些。




图1 普通石墨管的原子化曲线
Fig 1. Atomized curves of the common graphited tube

由图2可见,利用最大功率升温对镓、铟的测定是有利的,当原子化温度下降几百度可以得到相同的灵敏度,这就可以在相对较低的温度下进行测定,还可以防止由于高温元素产生的气相干扰。

综上条件试验的结果确定仪器条件如




图2 热解石墨管的原子化曲线
Fig2. Atomized curves of the pyrolytic graphited tube

表1

热排除阶段都是2600℃升温1秒,保持3秒。

对原子化阶段时内部气体的流量进行了试验,发现停气都能得到较高的灵敏度,约提高半倍。

3. 镓、铟、铊原子化机理的探讨

从灰化曲线中可见在普通管中进行测量,加钒与否,其灵敏度相差无几。而在热解管中加钒后,灵敏度显著地增高。

对此我们认为在普通管中测量时,虽然由于石墨管松散、孔隙较多,溶液易渗透,原子蒸汽亦易穿透管壁,从而损失了部分自由原子,以致降低了灵敏度,但此种管子碳气氛强,它能起到还原作用,故仍较热解管灵敏度为高。当加入钒后,钒亦会渗透同时易生成钒碳化合物,且该化合物的键能很大,不容

表1 仪器工作条件

Table 1 Working condition

元素	波长 nm	通带 nm	烘干阶段						灰化阶段			原子化阶段		
			温度 ℃	升温 时间 s	保持 时间 s	温度 ℃	升温 时间 s	保持 时间 s	温度 ℃	升温 时间 s	保持 时间 s	温度 ℃	升温 时间 s	保持 时间 s
Ga	287.4	0.2	140	1	19	300	10	5	1000	5	5	2500	0	3
In	303.9	0.2	140	1	19	300	10	5	1000	5	5	2500	0	3
Tl	276.8	0.2	140	1	19	300	10	5	1000	5	5	2500	1	3

易解离,从而起不到钒所应起的作用。

在热解管中进行测量时,由于管子致密碳气氛小,镓、铟、铊的氧化物还原少,致使不加钒进行测量时,灵敏度较普通管为低。当加入钒后,由于碳气氛小,不易生成稳定的钒碳化合物,从而钒能起到很好的夺氧作用,有利于镓、铟、铊形成基态原子,从而大大地提高了灵敏度。由于钒的原子化温度较高,所以不易跑掉,仍留在管中,故在做过加钒的热解管中,再测定镓、铟、铊,即使溶液中不含钒,其灵敏度仍与加钒的差不多,当然随着时间的推移,灵敏度还是会降低到原来的水平的。

上述反应的机理推想,还可以从热解管中加入有机试剂,因为有机试剂的加入,有利于碳气氛的生成,对镓、铟、铊的灵敏度有明显提高。

综上所述我们认为镓、铟、铊在石墨炉中是以氧化物(MO)存在的,故上述有利于形成还原气氛的物质均能提高测定灵敏度。

三、干扰试验

对矿石中可能存在的35种元素的干扰研究发现很多元素干扰测定,当样品在5.5N氢溴酸介质中,先用 TiCl_3 还原,然后用乙酸丁酯萃取,最后在上述介质中进行测定,在下述元素的含量(毫克/毫升)范围:
 Ca^{2+} 、 Fe^{3+} (6), Mg^{2+} (5), Al^{3+} (4), Na^+ 、 Ni^{2+} (3), Sr^{2+} 、 Ba^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Sn^{4+} 、 Mn^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Ce^{3+} 、 Co^{2+} 、 Ag^+ (1)、 Cr^{6+} 、 K^+ (2), Sb^{3+} (0.5), Zn^{2+} 、 B^{2+} (0.8), Bi^{3+} (0.9), La^{3+} 、 W^{6+} (0.4), B^{3+} (0.6), Zr^{4+} (0.3), Rb^+ (0.2)、 Mo^{6+} 、 Se^{4+} 、 Re^{7+} 、 Ge^{4+} 、 Li^+ (0.1)、 Sc^{3+} (0.16)、 Au^{3+} (0.02)、 P^{5+} (0.08),均不干扰测定,其回收率均可达90%以上。

样品分析

称取样品0.05—1克于聚四氟乙烯杯中,先用少许水润湿,然后加氢氟酸10—20毫升,1:1硫酸2毫升及硝酸2毫升,置电热板上溶解。待冒硫酸烟后,取下冷却,再加5毫升氢氟酸,加热至冒硫酸烟。冷却后用水冲洗杯壁,加热冒尽烟。冷却后加1毫升盐酸及少量水,温热使盐类溶解冲入25毫升容量瓶中,用水稀释至刻度。摇匀,待澄清后吸取清液5毫升于预先盛有20毫升氢溴酸的100毫升分液漏斗中,摇匀,滴加三氯化钛还原至溶液呈淡紫色,迅速加入20毫升乙酸丁酯进行萃取,分层后弃去水相,将有机相放入50毫升烧杯中,再用3毫升乙酸丁酯清洗分液漏斗,两次有机相合并,置烧杯于水浴上蒸干,然后加5毫升硝酸破坏有机试剂,蒸干后用1:4硝酸0.5毫升及少量水溶解盐类,冲至5毫升比色管中,加入1毫升基体改进剂,用水冲至刻度摇匀后,即可按上述仪器条件进行测定。标准溶液用同样的方法处理。结果见下表。

表2 样品分析结果(ppm)
Table 2 Analytical results (ppm)

样品编号	本法结果			推荐值		
	Ga	In	Tl	Ga	In	Tl
GSD-1	23.1	0.08	0.9	23.0	0.06	0.6
GSD-2	26.3	0.06	2.3	27.4	0.05	1.9
GSD-3	17.4	0.09	0.7	15.9	0.09	0.6
GSD-4	20.8	0.09	1.5	20.5	0.09	1.2
GSD-5	20.2	0.11	1.5	20.3	0.13	1.2
GSD-6	16.9	0.14	1.2	16.7	0.14	1.1
GSD-7	18.0	0.08	1.1	17.7	0.08	0.9
GSD-8	10.6	0.07	1.0	10.8	0.04	0.8

主要参考文献

秦忠骏、周剑林: 岩石矿物及测试,
Vol. 3, No. 4, 367—370, 1984.

Determination of Traces of Ga, In, Tl in Geological Samples by Flameless AAS Using Matrix Modifier

Qin Zhong-jun

The sample solution in 5.5 N-HBr medium was extracted by n-butyl acetate, using vanadium in 2N-HNO₃ medium as matrix modifier Ga, In and Tl could be measured less than 0.0X ppm.

The absolute sensitivity obtained for Ga, In and Tl were $5 \cdot 10^{-12}$, $9 \cdot 10^{-12}$ and $9 \cdot 10^{-12}$ respectively, The RSD of samples containing 0.1 μ g/ml of Ga, 0.02 μ g/ml of In and Tl are 1.33%, 1.52% and 1.47% respectively (n=11).